

VISCOSIDAD:
ISO 68

APROBACIONES:

- Denison HF-0, HF-1 and HF-2
- Cincinnati Machine P-69
- Eaton Brochure 694 for 35VQ25A (formerly
- M-2950-S and I-286-S)
- DIN 51524 Part 2 (HLP) & Part 3 (HVLP)
- GM LS2
- ISO 11158 Categories HM and HV
- ASTM D 6158 Type HM and HV
- AFNOR NF E 48-603 HM and HV

PROPIEDADES

ASTM	PROPIEDAD	AW 68
D-4052	GRAVEDAD ESPECÍFICA @ 15,56 °C	0.87
D-445	VISCOSIDAD cSt @ 40° C	67.52
D-445	VISCOSIDAD cSt @ 100° C	8.88
D-2270	ÍNDICE DE VISCOSIDAD	105
D-92	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C	244
D-97	PUNTO DE FLUIDEZ °C	-18